

BIOFA

Mit der Natur für den Menschen



Lasures sans solvant pour boiseries extérieures et intérieures

- produit naturel
- se dilue à l'eau
- résiste aux intempéries
- repousse saleté et eau
- conforme aux normes
DIN 53160 et EN 71

ÖKO-TEST
RICHTIG GUT LEBEN

BIOFA Lasurzusatz außen/
Holzlasur f. außen u. innen

sehr gut

Ausgabe 4/2002





Le traitement idéal pour les boiseries à l'intérieur et à l'extérieur

lasures naturelles pour bois, sans solvant
nombreux coloris

Le produit

Les lasures aqueuses sans solvant BIOFA 5161-5185 conviennent pour tous bois à l'intérieur et à l'extérieur. L'utilisation de l'additif pour extérieur BIOFA 5190 accroît la résistance aux moisissures. Les lasures aqueuses garantissent une protection efficace contre les intempéries et préservent le caractère naturel des bois. Les lasures aqueuses BIOFA sont miscible entre elles. Les lasures blanche (BIOFA 5177) et incolore (BIOFA 5175) doivent être renouvelées plus fréquemment que les autres coloris.

Mode d'emploi

1. Préparation du support

Le support doit être en bon état, sec, exempt de poussières et de graisses. Les anciennes couches de protection doivent être soigneusement poncées avec un papier de grain 240, de manière à ce qu'il ne subsiste pas de particules non adhérentes.

2. Préparation du produit

Utilisation à l'extérieur: incorporer l'additif BIOFA 5190 et bien remuer. Utiliser 40ml de BIOFA 5190 dans 750ml de lasure, 160ml dans 2,5 litres. Ajouter 10% d'eau à la première couche, appliquer les deuxième et troisième couches non diluées.

Utilisation à l'intérieur: appliquer une sous-couche BIOFA 5005 sur le bois à nu. Ajouter 20 à 30 % d'additif pour l'intérieur BIOFA 5191 à la première couche, 10 à 15 % d'additif aux deuxième et troisième couche de lasure aqueuse.

3. Application

Étaler dans le sens de la fibre du bois avec une brosse plate à poils longs (spéciale pour imprégnations très liquides).

4. Finition

Poncer les surfaces traitées après 24 h au grain 240, appliquer une deuxième couche et le surlendemain une dernière couche.

5. Nettoyage des outils

Après usage tremper la brosse dans BIOFA NAPONA 2090 pur, le lendemain la laver à l'eau savonneuse.

6. Rénovation

Selon l'exposition, appliquer une nouvelle couche tous les 2 à 4 ans. Laver les boiseries tous les ans et les traiter avec le « refresher » incolore BIOFA 5195 renforce la longévité du traitement.

Respecter les indications de la fiche technique!

Sans solvant

microporeux

convient pour les jouets

résiste à la transpiration et à la salive



Les coloris varient selon le support et peuvent différer de l'impression papier, toujours procéder à un essai préalable!



info@meige.ch
www.meige.ch

Rte de St-Loup 1
1318 Pompaples
Tél. 021 866 60 32
Fax 021 866 62 33